



Jointkit

Traditioneel houtvulmiddel op basis van cellulosehars. Bevat geen water. Te vermengen met fijn schuurstof.



Toepassing: kleurloos synthetisch hars dat gebruikt wordt als bindmiddel. Vermengd met fijn zuiver houtschuursel vormt dit hars een pasta met dezelfde kleur als het hout, zeer geschikt voor het opvullen van naden, barsten en alle andere beschadigingen in parket- of plankenvloeren. Gemakkelijk schuurbaar en sneldrogend. Compatibel met alle afwerkingproducten.

- Weinig krimp;
- Zéér hard na droging;
- Goed inkleurbaar;
- Goede hechting;
- Snelle uitharding;
- Goed schuurbaar.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding ondergrond: de ondergrond moet geschuurd, zuiver, droog, vetvrij en ontstofst zijn.

Voorbereiding product: Devo Jointkit vermengen met fijn houtpoeder dat verkregen wordt door schuren met fijn schuurpapier. Het verkregen mengsel moet een stevige en verwerkbare pasta zijn. De verhouding voor het mengsel is ongeveer 1 deel houtpoeder per 3 delen Devo Jointkit, maar is steeds afhankelijk van de houtsoort, de korrel dikte en de gewenste consistentie van de pasta. Voor het opvullen van fijne naden, barsten en beschadigingen in houten vloeren is het aangeraden de pasta wat vloeibaarder te maken waardoor het indringen vergemakkelijkt wordt en bij grotere barsten en gaten dient de pasta steviger te zijn. Vermeng Devo Jointkit met schuurstof steeds in een emmer en nooit op de parketvloer, dit kan vlekken vormen!

Aanbrengen: met spatel of voegmes.

Voor open knoesten of gaten: duw het mengsel Devo Jointkit krachtig met een spatel in het gat en rond overvloedig af. Bij het vullen van grote gaten of knoesten kan, afhankelijk van de gebruikte mengverhouding Devo Jointkit/schuurstof, de vulling krimpen. In dit geval kan na droging een tweede vulling nodig zijn.

Voor grotere oppervlakten: strijk het mengsel Devo Jointkit gelijkmatig in over de gehele oppervlakte met een breed voegmes. Werk in stroken van +/- 60 cm breed in S-vorm bewegingen. Wanneer het mengsel in de pot tijdens gebruik begint op te stijven, kan men opnieuw verdunnen door een kleine hoeveelheid Devo Jointkit bij te voegen en te mengen.

Potlife: ca. 10 tot 15 min.

Droogtijd: 30 tot 50 min. afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en de breedte van de voegen. Voor het opvullen van knoesten en grotere gaten, overnacht laten drogen.

Afwerking: oppervlak opschuren na volledige droging. Devo Jointkit is perfect kleurbaar en af te werken met alle DevoNatural afwerkingproducten.

Verwerkingstemperatuur: 5 – 35 °C.

Verbruik: sterk afhankelijk van: staat van de ondergrond, houtsoort, breedte van de voegen, gebruikte mengverhouding, enz. Bij benadering 5 – 15 m²/L.

Reiniging gereedschap: niet uitgehard product: Devo PU Cleaner of Devo Wet Wipes Uitgehard product: mechanisch met spatel en/of schuurpapier.

Houdbaarheid: in goed gesloten verpakking minimaal 12 maanden.

Afval: restanten en lege verpakkingen opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften.

Jointkit

Technische eigenschappen

Beschrijving (type):	Traditioneel houtvulmiddel op basis van cellulosehars.
Basis:	Cellulosehars.
Karakteristieke eigenschappen:	Vermengd met zuiver houtschuursel vormt dit hars een pasta met dezelfde kleur als het hout. Devo Jointkit is gemakkelijk schuurbaar, sneldrogend en compatibel met alle DevoNatural afwerkingproducten.
Verwerking:	
Ondergrond:	Alle houtsoorten. De ondergrond dient geschuurd, droog, stof- en vetvrij te zijn.
Materiaaltemperatuur:	5 – 35 °C
Luchtvochtigheid:	40 – 70%
Materiaalvochtigheid:	Afhankelijk van de houtsoort (bv. eik tussen de 9 en 12%.)
Vorbereiding product:	Devo Jointkit mengen met zuiver fijn schuursel van de te bewerken vloer. De verhouding van het mengsel is ongeveer 1 deel houtpoeder per 3 delen Devo Jointkit (steeds afhankelijk van het houtsoort, de korrel dikte). Voor het opvullen van fijne naden, barsten en beschadigingen in houten vloeren is het aangeraden de pasta wat vloeibaarder te maken. Bij grotere barsten en gaten dient de pasta steviger te zijn.
Potlife:	10 – 15 min. Wanneer het mengsel in de pot tijdens gebruik begint op te stijven, kan men opnieuw verdunnen door een kleine hoeveelheid Devo Jointkit bij te voegen en te mengen.
Te verwerken door middel van:	Met spatel of voegmes.
Te verdunnen/te reinigen met:	<u>Niet uitgehard product:</u> Devo PU Cleaner of Devo Wet Wipes <u>Uitgehard product:</u> mechanisch met spatel en/of schuurpapier.
Gebruik/uitstrijkvermogen:	Sterk afhankelijk van: staat van de ondergrond, houtsoort, breedte van de voegen, gebruikte mengverhouding, enz. Bij benadering 5 – 15 m ² /L.
Laagdikte:	N.v.t.
Afwerking:	Gemakkelijk schuurbaar en af te werken met alle DevoNatural beitsen, oliën, vernissen en boenwassen. Zeer goed inkleurbaar.
Fysische en chemische eigenschappen:	
Kleur(en):	Transparant oker.
Reuk :	Karakteristiek, cellulose.
Consistentie:	Dikvloeibaar.
Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20 °:	40 Poise.
Soortelijk gewicht 20 °C/dichtheid:	0,922 g/cc
Vaste stoffen in gewicht:	10,3%
VOC-gehalte:	89,7 %
Droging bij 20 °C/65% RV:	30 – 50 min afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en de breedte van de voegen. Voor het opvullen van knoesten en grotere gaten, overnacht laten drogen.
Volledige uitharding:	Zie droging.
Glans (H.60 °):	N.v.t.
pH 20 °C:	N.v.t.
Oplosbaar in water 20 °C:	Neen
Dampspanning/20 °C:	46,8 mmHg
Vlampunt:	2 °C
Zelfontbranding bij:	180 °C
Afschuifsterkte:	N.v.t.
Houdbaarheid:	Indien vochtvrij bewaard is de houdbaarheid tenminste 12 maanden.
Veiligheid:	
	Gevaar: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Verwijderd houden van open vuur, vonken, hete oppervlakken. Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Oogbescherming, beschermende handschoenen dragen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren en onder inachtneming van de overheidsbepalingen uit de weg ruimen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
UN 1263	
Ecologische informatie:	
Biologisch afbreekbaar:	Neen
Verwijdering:	Restanten en lege verpakkingen opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften.
Levering/vervoer:	
Verpakking(en):	1 L en 5 L
© Devomat Industries NV - rev. 2016-08-19a	Opmerking: deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.